



HARTWACHS-ÖL **FARBIG**

Das bewährte Hartwachs-Öl in der farbigen Variante!



3040 Weiß
auf Eiche



3067 Lichtgrau
auf Eiche



3071 Honig
auf Eiche



3072 Bernstein
auf Eiche



3073 Terra
auf Eiche



3074 Graphit
auf Eiche



3075 Schwarz
auf Eiche



PRODUKTBESCHREIBUNG

Transparenter, seidenmatter Holzanstrich, der auf einzigartige Art und Weise die Vorteile von natürlichen Ölen und Wachsen in einem Produkt verbindet.

Osmo Hartwachs-Öl Farbig ist schmutzunempfindlich, wasserabweisend, abriebfest und ergibt eine griffsympathische Oberfläche.

Im Vergleich zu herkömmlichen Anstrichsystemen wird durch den Einsatz pflanzlicher Inhaltsstoffe eine gleichmäßigere Farbgebung, sowie ein harmonischeres Streichbild erzielt.

Einfache Anwendung ohne Grundierung und Zwischenschliff – spart Zeit und Geld.

Holzgerecht offenporig, reißt nicht, blättert nicht, schuppt nicht ab. Widerstandsfähig gegen Wein, Bier, Cola, Kaffee, Tee, Obstsaft, Milch und Wasser gemäß DIN 68861-1A – keine Wasserflecken.

Der getrocknete Anstrich ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze (speichel- und schweißecht lt. DIN 53160, geeignet für Kinderspielzeug lt. EN 71.3).

ANWENDUNGSBEREICHE

Osmo Hartwachs-Öl Farbig ist ideal für den Schutz und die dekorative Veredelung aller Holzfußböden wie Massivholzdielen, Landhausdielen, Schiffsboden, OSB und Korkfußböden sowie für Möbeloberflächen. Es wird nur für helle, heimische Holzarten empfohlen.

INHALTSSTOFFE

Auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle und Wachse (Sonnenblumenöl, Sojaöl, Distelöl, Carnauba- und Candelillawachs), Paraffine, Eisenoxid- und organische Pigmente, Titandioxid (Weißpigment), Sikkative (Trockner) und wasserabweisende Additive. Entaromatisiertes Testbenzin (benzolfrei). EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. 1.): 500 g/l VOC (2010). Dieses

Produkt enthält maximal 500 g/l VOC.

Eine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen gern auf Anfrage.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Spezifisches Gewicht: 0,90-0,95 g/cm³

Viskosität: 30-45s DIN EN ISO 2431/4 mm, thixotrop

Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos

Flammpunkt: >60 °C nach DIN EN ISO 2719

LAGERFÄHIGKEIT

5 Jahre und länger, wenn trocken und gut verschlossen aufbewahrt. Falls durch Frosteinwirkung dickflüssig geworden, vor Gebrauch 24-36 Stunden bei Zimmertemperatur lagern.

VORBEREITUNG

Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei sein (max. 18 % Holzfeuchte).

Osmo Hartwachs-Öl Farbig ist streichfertig, nicht verdünnen. Gründlich umrühren.

Alte offenporige Anstriche gründlich säubern. Alte Farb- und Lackanstriche müssen vollständig entfernt werden. Bei Schleifarbeiten generell Staubmaske tragen. Kleine Risse, größere Fugen oder Löcher im Holz ausfüllen (Osmo Holzpaste).

Holzoberfläche sorgfältig abschleifen, mit grobem Schleifpapier beginnen – Endschliff für Fußböden P120-150, Möbel P180-240. Vor dem Ölen die Oberfläche durch Fegen und Saugen vom Schleifstaub befreien.

Das Anstrichergebnis ist u. a. abhängig von der Holzbeschaffenheit. Daher ist grundsätzlich – insbesondere bei unbekanntem Untergründen – ein Probeanstrich vorzunehmen.



VERARBEITUNG

Transparent farbig: Mit Osmo Flächenstreicher, Fußbodenstreichbürste, Öl-Farben Auftrags-Vlies (Hand Padhalter) oder Mikrofaserwalze dünn in Holzmaserichtung auftragen und gründlich ausstreichen. Bei guter Belüftung ca. 24 Stunden trocknen lassen. Wird eine stärkere Farbintensität gewünscht, den Vorgang wiederholen (jedoch maximal 2 Anstriche).

Leicht farbiger Beizeffekt: Binnen 20 Minuten nach Auftrag mit einem Tuch oder weißem Pad in Holzmaserichtung abwischen. Bei guter Belüftung ca. 24 Stunden trocknen lassen.

Intensiv farbig: Hierfür empfehlen wir Osmo Dekorwachs.

Wichtig: Fußböden maximal 1x mit Hartwachs-Öl Farbig behandeln (außer 3040, siehe Hinweise).

Nach gründlicher Trocknung erfolgt ein Endanstrich mit einem farblosen Osmo Hartwachs-Öl.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Mit Osmo Pinselreiniger (aromatenfrei).

TROCKENZEIT

Ca. 24 Stunden (bei Normklima, 23 °C/ 50 % rel. Luftfeuchte). Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit. Für gute Belüftung sorgen.

Nach ca. 2-3 Wochen ist die Oberfläche vollkommen durchgehärtet.

ERGIEBIGKEIT

1 l reicht bei 1 Anstrich für ca. 30 m².

Die Reichweite des Produktes richtet sich maßgeblich nach der Beschaffenheit des vorhandenen Holzes. Alle Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/geschliffene Oberflächen. Andere Oberflächen können zu abweichender Reichweite führen.

HINWEISE

Öle verstärken den natürlichen Farbton des Holzes (Dauernasseffekt). Eine zu satte Auftragsweise und mangelnde Belüftung führen zu Trocknungsverzögerungen.

Für dunkle und inhaltsstoffreiche Harthölzer (z. B. Wengé, Merbau, Jatoba etc.) empfehlen wir die Verwendung von Osmo Klarwachs. Probeanstrich empfohlen.

Bei Hartwachs-Öl Farbig 3040 Weiß auch als Zweitanstrich das Hartwachs-Öl Farbig 3040 Weiß verwenden um eine Gilbung zu verhindern.

Bei Korkoberflächen ist aufgrund der hohen Saug-

fähigkeit auf einen besonders dünnen Anstrich zu achten. Auf Kork ist mit einer längeren Trockenzeit zu rechnen.

Achtung: Im Schrankinneren und Schubladen max. 1x dünn mit einem Lappen aufbringen.

Wichtig: Fußböden maximal 1x mit Hartwachs-Öl Farbig behandeln. Mit einer unbenutzten, trockenen Mikrofaserrolle lassen sich etwaige Pinselspuren binnen 30 Minuten nach Auftrag verschleichen. Nach gründlicher Trocknung erfolgt ein Endanstrich mit einem farblosen Osmo Hartwachs-Öl.

SICHERHEITSHINWEISE

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder die Kleidung gelangen lassen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Achtung: Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen nach Gebrauch sofort auswaschen oder in luftdicht geschlossenem Metallgefäß aufbewahren (Selbstentzündungsgefahr). Der getrocknete Anstrich erfüllt gemäß DIN 4102 die Klasse B2 (normal entflammbar). Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

ENTSORGUNG

Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 11). Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.

FARBTÖNE

Nr. 3040 Weiß
Nr. 3067 Lichtgrau
Nr. 3071 Honig
Nr. 3072 Bernstein
Nr. 3073 Terra
Nr. 3074 Graphit
Nr. 3075 Schwarz

GEBINDEGRÖSSEN

0,75 l; 2,50 l; 10 l; 25 l

Obige Informationen erfolgten nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Stand 01/17